



Fólie Aluminium 9080 XC veľmi účinne znižujú teplotu vznikajúcu v dôsledku slnečného svitu a pri tom umožňujú prestup časti prirodzeného svetla. Vplyv slnečného svitu je významne znížený a vlastnosť jednostranného zrkadla chráni súkromie pred sledivými pohľadmi a zároveň zaisťuje moderný vzhľad zvonku budovy.

Certifikáty



Záruka
3 roky



Trieda Požiarnej Odolnosti
M1



Skladovanie Od -5°C Do +40°C
3 roky



Vyhovuje Smernici Rohs Reach
Rešpektované



Dostupné Šírky
122cm 152cm 183cm

Konštrukcia

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrabaniu, pre trvanlivosť a jednoduchú údržbu pri čistení okien
2. Polyester vysokej optickej kvality, s kovovými časticami proti IR lúčom
3. Priľnavé lepidlo
4. Polyester vysokej optickej kvality
5. PS lepidlo, polymerácia skla do 15 dní
6. Ochranná odnímateľná vložka, ktorá sa dá zlikvidovať po inštalácii

Pokyny Pre Údržbu

Roztok mydlovej vody, nečistite po dobu najmenej jedného mesiaca a na fóliu neaplikujte žiadny typ nálepiek ani lepidiel.

Technický Datový List

Prenos Ultrafialového Žiarenia	1%
Priepustnosť Viditeľného Svetla	24%
Odraz Vonkajšieho Viditeľného Svetla	60%
Odraz Vnútorného Viditeľného Svetla	59%
Celková Odrazená Slnečná Energia	80%
Celková Odrazená Slnečná Energia 2*	85%
Pomer Slnečného Žiarenia :	
Odraz Slnečnej Energie	63%
Absorpcia Slnečnej Energie	22%
Prenos Slnečnej Energie	15%
Zníženie Oslnenia Slnkom	82%
Hodnota G	0.16
Teniaci Súčiniteľ	0.2
Typ Inštalácie	Exteriér
Dĺžka Role	30.5 metrov m
Kompozícia Fólie	PET
Hrúbka	75μ
Farba Zvonku	STRIEBORNÁ

Pokyny Pre Inštaláciu

Vertikálne postavenie a pre štandardnú presklenú plochu

Číra Jednoduchá Okenná Tabuľa	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenná Tabuľa	✓
Reflexná Tónovaná Jednoduchá Okenná Tabuľa	✓
Číra Dvojité Okenná Tabuľa	✓
Tónovaná Dvojité Okenná Tabuľa	✓
Reflexná Tónovaná Dvojité Okenná Tabuľa	✓
Plynom Plnená Dvojité Okenná Tabuľa – Low E	✓
Stadip Ext. Číra Dvojité Okenná Tabuľa	✓
Stadip Int. Číra Dvojité Okenná Tabuľa	✓

✓ Ano ✗ Nedoporučené ! Pozor

! *Doporučenia poskytované na základe preskenej plochy do veľkosti 2,5 m². kontaktujte nás ohľadom finálnych detailov alebo pre získanie správy o teplotnej šokovej analýze. Údaje na tomto informačnom liste nie sú záväzné, AA CORPORATION si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zloženie svojich produktov. Prezrite si naše záručné podmienky a obchodné podmienky