



Fólie Natural 9080 XC veľmi účinne znižujú teplotu vznikajúcu v dôsledku slnečného svitu a pri tom umožňujú prestup časti prirodzeného svetla. Pomáhajú účinne chrániť pred oslnením slnkom a vonkajšiemu vzhľadu budov prepožičiavajú aj farbu a nádych originality.

Certifikáty



Záruka
3 roky



Trieda Požiarnej Odolnosti
M1



Skladovanie Od -5°C Do +40°C
3 roky



Vyhovuje Smernici Rohs Reach
Rešpektované



Dostupné Šírky
122cm 152cm 183cm

Konštrukcie

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrabaniu, pre trvanlivosť a jednoduchú údržbu pri čistení okien
2. Polyester vysokej optickej kvality, s kovovými časticami proti IR lúčom
3. Príľnavé lepidlo
4. Polyester vysokej optickej kvality
5. PS lepidlo, polymerácia skla do 15 dní
6. Ochranná odnímateľná vložka, ktorá sa dá zlikvidovať po inštalácii

Pokyny Pre Údržbu

Roztok mydlovej vody, nečistite po dobu najmenej jedného mesiaca a na fóliu neaplikujte žiadny typ nálepiek ani lepidiel. Silikón by mal byť aplikovaný na obvod fólie, keď je inštalovaná v exteriéri, aby sa zabránilo oxidácii.

Technický Datový List

Prenos Ultrafialového Žiarenia	1%
Priepustnosť Viditeľného Svetla	20%
Odraz Vonkajšieho Viditeľného Svetla	20%
Odraz Vnútrotného Viditeľného Svetla	20%
Celková Odrazená Slnečná Energia	69%
Celková Odrazená Slnečná Energia 2*	73%
Pomer Slnečného Žiarenia:	
Odraz Slnečnej Energie	26%
Absorpcia Slnečnej Energie	59%
Prenos Slnečnej Energie	15%
Zníženie Oslnenia Slnkom	81%
Hodnota G	0.3
Hodnota U	5.6
Teniaci Súčiniteľ	0.3
Typ Inštalácie	Exteriér
Dĺžka Role	30.5 metrov m
Kompozícia Fólie	PET
Hrúbka	60µ
Farba Zvonku	NEUTRAL

Pokyny Pre Inštaláciu

Vertikálne postavenie a pre štandardnú presklenú plochu

Číra Jednoduchá Okenná Tabuľa	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenná Tabuľa	!
Reflexná Tónovaná Jednoduchá Okenná Tabuľa	✓
Číra Dvojitá Okenná Tabuľa	✓
Tónovaná Dvojitá Okenná Tabuľa	!
Reflexná Tónovaná Dvojitá Okenná Tabuľa	✓
Plynom Plnená Dvojitá Okenná Tabuľa – Low E	!
Stadip Ext. Číra Dvojitá Okenná Tabuľa	✗
Stadip Int. Číra Dvojitá Okenná Tabuľa	!

✓ Ano ✗ Nedoporučené ! Pozor

*Doporučenia poskytované na základe preskenej plochy do veľkosti 2,5 m², kontaktujte nás ohľadom finálnych detailov alebo pre získanie správy o teplotnej šokovej analýze.

Údaje na tomto informačnom liste nie sú záväzné, AA CORPORATION si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zloženie svojich produktov. Prezrite si naše záručné podmienky a obchodné podmienky.